

UNIFORMUJĄCY PODKŁAD REGULUJĄCY CHŁONNOŚĆ
Specyficzny w cyklu RasoThermo

PRODUKT: podkład wyrównujący, wypełniacz oparty na żywicach akrylowo-siloksanowych, inertych mikrosferach krzemionkowych. Konsoliduje i wyrównuje chłonność podłoża, zapewniając pierwszą warstwę pokrywającą z efektem wypełniającym do dalszego nałożenia wykończenia RasoThermo fino. Kolor: biały.

OPIS: Jest to podkład do nakładania na wstępną warstwę (przed wykończeniem) nowej generacji, który dzięki swojej kompozycji oferuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, elastyczne zachowanie, znaczną redukcję przewodności cieplnej oraz odbicie promieniowania ciepłego (podczerwonego). Jest wolny od szkodliwych substancji, takich jak rozpuszczalniki oraz pigmenty na bazie ołowiu lub chromianów.

ZAKRES ZASTOSOWANIA: Jako wstępna warstwa do dalszego wykończenia na ścianach i sufitach wewnętrznych/zewnętrznych z muru lub płyt gipsowo-kartonowych, również wcześniej pomalowanych, szczególnie do przygotowania ścian pod późniejszą aplikację RasoThermo fino..

ZALETY: Konsoliduje, wyrównuje i reguluje absorpcję podłoża, zapewniając pierwszą warstwę pokrycia o efekcie wypełniającym, tworząc odpowiedni mostek adhezyjny do nałożenia wykończeń, w szczególności cyklu RasoThermo, poprawiając ogólną wydajność termiczną. Zawiera specjalne składniki nano- i mikroskalowe o właściwościach izolacji termicznej, które przyczyniają się do oszczędności energii. Odpowiedni do wszystkich rodzajów nowych i starych powierzchni, takich jak beton, tynk, płyty gipsowo-kartonowe i drewno. Zużycie: Szacowany wydajność to około 8 m²/L, silnie zależna od właściwości powierzchni.

ZUŻYCIE: Grunt ID-20 stosuje się w jednej warstwie, wydajność ok. 6 / 8 m²/l w zależności od chłonności z dołu. Opakowanie: puszki 10 litrowe.

PRZECHOWYWANIE: ID-20 należy zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty opakowania.

Chronić materiał przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. Produkty muszą pozostać w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach.

SPOSÓB APLIKACJI I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Powierzchnia aplikacji musi być

zwarta, sucha, wolna od tłuszczu i pyłu. Nowe podłoża muszą dojrzewać przez co najmniej 5 dni. Usunąć zanieczyszczenia i wyczyścić powierzchnie.

Usunąć wszelkie spieczone powłoki i wyjąć luźne części.

UWAGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA: Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć i wymieszać. Jeśli konieczne jest rozcieńczenie, należy dodać maksymalnie 10–40% wody objętościowo. Temperatura stosowania powinna wynosić od +5 do +35°C. Nakładać 1 lub 2 warstwy za pomocą dobrej jakości pędzla, wałka lub natrysku z dyszą o średnicy 1,4 mm lub większej. Nie nakładać nadmiaru podkładu. Upewnić się, że rogi i krawędzie są odpowiednio zabezpieczone. Każdą kolejną warstwę należy nakładać po upływie 4–6 godzin od nałożenia poprzedniej. Czas schnięcia: Zwykle 1 godzina, w zależności od grubości powłoki i warunków atmosferycznych. Niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają czas suszenia.

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA'	WARTOŚĆ	METODA
Zawartość stała		31±1 1.	MVPF-01
Lepkość Brookfielda	(1) mPa	<100	UNI EN ISO 2555
pH		7,0±1,0	Norma ISO 976
Minimalna temperatura filmowania	°C	8.	UNI 8490-14
Dominująca średnica cząstek		0,025÷0,040 anionowo-niejonowe	MVAN 20
Gęstość w temp . 23oC	kg/dm³	1.05	MVPF18
Temperatura przejścia szklisty	°C	15±1	MVAN 01

WŁAŚCIWOŚCI: skład produktu zapewnia wyjątkowo jednorodną absorpcję podłoża, ułatwiając przyczepność, optymalizując i sprzyjając późniejszym operacjom wykończeniowym.

OSTRZEŻENIA: Po każdym zbiorze opakowanie (wiaderko) należy zamknąć oryginalną pokrywą. Po stwardnieniu nie nadaje się do ponownego użycia. Produkt w opakowaniu jest odporny na mróz (rozmrożony produkt nie nadaje się do spożycia). Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C i powyżej +30°C. W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu produkt zachowuje świeżość przez 12 miesięcy od daty produkcji (sprawdź etykietę opakowania). Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniąc go przed mrozem i światłem słonecznym.