

OPIS: Produkt oparty na mikrożywicach w czystej dyspersji akrylowej, charakteryzujący się bardzo drobnymi cząstkami, bezrozpuszczalnikowy i bezwonny, przeznaczony do emulsyfikacji z wodą. Jest szczególnie odpowiedni do ochrony powierzchni oraz impregnacji przeciwdziałającej pyleniu nowych i/lub powierzchni, które nie pylą.

DANE TECHNICZNE	JEDNOSTKA'	WARTOŚĆ	METODA
Zawartość stała	%	31±1 1.	MVPF-01
Lepkość Brookfielda	(1) mPa.	<100	UNI EN ISO 2555
pH		7,0±1,0	Norma ISO 976
Minimalna temperatura filmowania	°C	5	UNI 8490-14
Dominująca średnica cząstki µm		0,025÷0,040	MVAN 20
System rozpraszający		anionowo-niejonowy	
Gęstość w temp. 23°C	kg/dm³	1.03	MVPF18
Temperatura zeszklenia	°C	15±1	MVAN 01

WŁAŚCIWOŚCI: Dzięki swojej kompozycji, produkt sprawia, że wchłanianie podłoża staje się wyjątkowo jednorodne, ułatwiając przyczepność, optymalizując i sprzyjając dalszym operacjom wykończeniowym.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES ZASTOSOWANIA:

ID-10 dispersion jest stosowany do przygotowania powierzchni ścian ogólnie: na starych i nowych tynkach (dobrze utwardzonych), przed nałożeniem warstwy wykończeniowej; jako podkład na starych farbach, nawet jeśli są one nieco pyłące. ID-10 to ultra-drobna dyspersja. Po nałożeniu na powierzchnię penetruje głębiej niż tradycyjne produkty na bazie wody. Jego funkcją jest regulowanie wchłaniania podłoża i wspomaganie przyczepności warstwy wykończeniowej. ID-10 gwarantuje konsolidację kurzu obecnego na powierzchniach do obróbki.

Dzięki swojej dużej penetracji w głąb, spowalnia tworzenie się wykwitów solnych. ID-10 jest dostępny w puszkach o pojemności 5 i 1 litra.

ZASTOSOWANIE: Produkt może być stosowany w postaci nierozcieńczonej; Jako podkład rozcieńczalny do 4 części wodą; Jako regulator chłonności rozcieńczalny do 7 części wodą (zaleca się użycie wody demineralizowanej). Nakładać na czyste i suche powierzchnie, unikając warunków silnego ciepła lub mrozu (+5° / +30°). Produkt należy stosować najlepiej pędzlem lub za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, równomiernie nasycając podłoże w jednej lub kilku warstwach w zależności od chłonności. Unikać powstawania zastoisk lub filmu powierzchniowego. Warto wcześniej przetestować dokładną ilość produktu potrzebną w danym przypadku. Chronić przed silnym deszczem przez co najmniej 10/12 godzin.

WYDAJNOŚĆ: Zmienna w zależności od porowatości i chłonności podłoża, średnio od 4 do 10 m kw. na litr produktu lub produktu emulsyjnego.

OSTRZEŻENIA: Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zabezpiecz części, do których produkt nie jest przeznaczony, za pomocą folii polietylenowych lub innego materiału. Operator musi być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami, biorąc pod uwagę, że produkt nie posiada żadnych szkodliwych symboli i ulega rozproszeniu w wodzie. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu.

ID-10 zachowuje stabilność przez 6 miesięcy i należy go przechowywać w zakresie temperatur od +5 do +40°C.